

## Kiinnitysmassa

Erittäin tarttuva ja kestävä kiinnitysmassa. Tarttuu useimpiin rakennusmateriaaleihin, esim. puu, kivi-materiaalit, kipsi, polykarbonaatti, PVC, muovikupari, lyijy, sinkki, alumiini, teräs

Erinomainen painavien materiaalien kiinnittämiseen seinin ja kattoihin. Aine on suojattu homeen ja sienien kasvulta.

- **Päällemaalattava, hiottava**
- **Pysyy joustavana**
- **Ei sisällä silikonia tai isosyanaatteja**
- **Korvaa mekaaniset kiinnikkeet**
- **Hajuton**
- **Kestää sään vaikutusta, UV-valoa, vettä ja klooria**
- **Rakennusteollisuuteen, ajoneuvopaneeleihin, ikkunoihin, ilmastointilaitteisiin yms.**
- **-40 °C .. +100 °C, lyhytaikaisesti jopa +120 °C**
- **Painavat paneelit ja esineet**
- **Listat**
- **Metalli, betoni, puu, kivi, peilit, kipsilevy, polykarbonaatti, PVC, PSPU, muovi, kupari, lyijy, sinkki, alumiini, lasi, laatat**
- **Suojattu sienten ja homeen kasvulta**



### TEKNISET TIEDOT

<b>Perusmassa:</b>	MS - Polymeeri.
<b>Viskositeetti:</b>	Tiksotrooppinen.
<b>Työskentelylämpötila °C:</b>	+5 .. +40
<b>Väri:</b>	Valkoinen.
<b>Kuoren muodostuminen:</b>	n. 10 - 15 min. (23°C suht. ilmankosteus 55%) 3 mm / 24 h.
<b>Läpikuiva:</b>	1,57
<b>Ominaispaino g/cm³:</b>	-40 °C .. +100 °C.
<b>Lämmönkesto kovettuneena:</b>	
<b>Kovuus:</b>	58 (Shore A DIN 53505)
<b>Repeämisvenymä:</b>	335% (DIN 53504)
<b>Säilyvyys (+5.. +25°C)</b>	9 kk.
<b>Vetolujuus MPa:</b>	2,18 (DIN 53504)



VP-SERVICE OY

PL 117  
01801 KLAUKKALA  
Puh: (09) 878 91 60  
Faksi: (09) 878 91 630  
www.vp-service.fi

VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN  
CC/VP - Group  
PL 156  
01801 KLAUKKALA  
Puh: (09) 878 99 80  
Fax: (09) 878 99 858

T:nro Pakkaus  
C1238 12 x 300 ml

**Huipputuotteet tuotantoon, huoltoon ja kunnossapitoon.**