


Clobe tuotteet


Clobe RTV punainen

Punainen tiivistesilikoni



Silikonitiiviste, joka kovettuu (vulkanoituu) huonelämpötilassa silikonikumiksi. **RTV** kestää hyvin kylmyyttä, kuumuutta ja ikääntymistä. Tuote eristää sähköä, ja sitä voidaan käyttää tiivisteenä. **RTV** kestää öljyä, liuottimia ja useimpia kemikaaleja.

- **Käyttölämpötilat: -50 °C .. + 300 °C.**
- **Sitkeä, hyvin ikääntymistä kestävä silikoni**
- **Kestää hyvin pitkäaikaista kuumuutta ja kylmyyttä**
- **Liipaisimella varustettu painepullo, erittäin helppo käyttää**
- **Tuottaa tasalaatuista saumaa**
- **Ajoneuvojen öljypohjat, vaihdelaatikat, valonheittimet, ovitiivisteet**
- **Laivojen, veneiden, matkailuvaunujen yms. ikkuna- ja venttiilitiivisteet**
- **Kylmälaitteet, vitriinit, kaapit, LVI-laitteiden tiivisteet**
- **Elintarviketeollisuus**




KÄYTTÖOHJE:

Puhdista tiivistepinnat rasvasta ja liasta esim. **VP-puhdistusliuottimella**. Levitä **RTV**ä toiselle pinnalle ja purista osat yhteen. **RTV**n voi antaa myös kuivua ennen osien liittämistä, silloin tiivistetyt osat eivät tartu yhteen.

TEKNISET TIEDOT:

Väri:	Punainen
Kemiallinen pohja:	Etikkahappo
Ominaispaino:	1,04 g/ml
Viskositeetti:	Paksu tahna
Käyttölämpötilat:	-50°C .. +300°C
Hajoamislämpötila:	>350°C
Leimahduspiste:	>380°C
Kovuus Shore A DIN 53504:	20 - 45
Vetolujuus DIN 53504:	2,0 - 2,5 N/mm ²
Venyä DIN 53504:	350 % - 400 %
Eristysvakio:	<5
Levityslämpötilat:	-5°C .. +60°C
Kovettumisnopeus:	N. 3 mm / 24 h.



T:nro Pakkaus
C1234 12 x 200 ml



VP-SERVICE OY

PL 117

01801 KLAUKKALA

Puh: (09) 878 91 60

Faksi: (09) 878 91 630

www.vp-service.fi

Clobe tuotteet

Huipputuotteet tuotantoon, huoltoon ja kunnossapitoon.